



ard f.lli raccanello s.p.a.

industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 90

SERIE. 5.623

intonachino rustico 0,5 mm

Rivestimento rustico acrisilossanico antialga

CARATTERISTICHE GENERALI

INTONACHINO RUSTICO 0,5 mm è un rivestimento acrisilossanico per superfici murali esterne a base di leganti in dispersione acquosa, pigmenti coloranti selezionati e cariche minerali di granulometria massima 0,5 mm.

Il prodotto presenta ottima resistenza agli agenti atmosferici ed agli alcali, un'ottima aderenza ed eccellente applicabilità e lavorabilità.

La particolare curva granulometrica degli inerti, consente di ottenere una finitura tipo intonaco civile "fine" con una scarsa ritenzione allo sporco. L'adozione di pigmenti solidi alla luce assicura una buona ritenzione del colore anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie.

Contiene inoltre additivi atti a prevenire l'attecchimento superficiale di alghe e muffe.

INTONACHINO RUSTICO 0,5 mm è idoneo pertanto alla decorazione di superfici murali esterne quali agglomerati edili costituiti da intonaco civile di malta bastarda, minerale o equivalente, rifinito e non, elementi prefabbricati in conglomerati di cemento a superfici compatte, uniformi e piane.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici murali nuove: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura; ripulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere, sporcizia o disarmanti e le parti poco aderenti. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di ISOLEX cod. 0.081.0000 pronto all'uso, oppure uno strato di ARDFIX cod. 0.070.0000 opportunamente diluito (1 parte di prodotto in 8 parti d'acqua). Lasciar trascorrere 12 o, rispettivamente, 4 ore; livellare le grosse imperfezioni della superficie (fori, crepe o cavillature) con ARDPLAN AS cod. 1.963.0025 o ARDPLAN BS cod. 1.963.0020 ed applicare INTONACHINO RUSTICO 0,5 mm.
- Superfici murali già dipinte e parzialmente degradate: asportare ogni traccia di prodotto non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze; in presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con ARDSAN RISANANTE MURALE cod. 0.916.0000. Ripulire accuratamente da polvere e sporcizia, controllare che il muro sia perfettamente asciutto e fissare la superficie con una mano di ISOLEX. Dopo 12 ore stuccare le grosse imperfezioni del supporto (fori, crepe o cavillature) con ARDPLAN AS cod. 1.963.0025 o ARDPLAN BS cod. 1.963.0020 ed applicare INTONACHINO RUSTICO 0,5 mm.

Applicazione

- INTONACHINO RUSTICO 0,5 mm è pronto all'uso e non richiede ulteriore diluizione. Rimescolare a fondo il prodotto fino ad ottenere una massa omogenea, stendere in modo regolare un primo strato con una taloscia di plastica o di acciaio. Dopo 12 ore circa applicare una nuova mano di prodotto con la modalità precedente e prima che il prodotto inizi a filmare in superficie frattazzarlo con taloscia in plastica o spugna per uniformare lo spessore ed ottenere l'effetto desiderato.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.
- Dopo l'applicazione, le superfici esterne devono essere protette dalla pioggia fino ad essiccazione completa che normalmente a 20°C avviene dopo circa 48 ore.
- Lavare attrezzi ed apparecchiatura, subito dopo l'uso, con acqua.
- Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni di Colorato è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.
- Nel caso di applicazioni su superfici estese, procedere sempre bagnato su bagnato per evitare ombreggiature nelle zone di ripresa.
- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce l'adesione del prodotto al supporto; è necessario pertanto un intervento preventivo di risanamento della muratura.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- INTONACHINO RUSTICO 0,5 mm è un prodotto tinteggiabile con le paste del sistema tintometrico AZ-ARD OSSIDI e 16COLOURS.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1720 ± 50 g/l
VISCOSITÀ A 20°C	180.000 ± 30.000 cps
NATURA DEL LEGANTE	Polimeri acril-silossanici
RESISTENZA AI RAGGI ULTRAVIOLETTI	Sup. 3° grado scala dei grigi
RESISTENZA AGLI ALCALI*	Nessuna variazione strutturale e cromatica

* Caratteristica determinata secondo la Norma dell'Istituto Sperimentale per l'Edilizia (ISTEDIL).

RESA

La resa di INTONACHINO RUSTICO 0,5 mm fine varia da 0,4 a 0,8 m²/kg in funzione delle condizioni del supporto e dello spessore che si desidera ottenere.

VOCE DI CAPITOLATO**RIVESTIMENTO RUSTICO ACRILSILOSSANICO ANTIALGA.**

Applicazione a taloscia su superfici già predisposte di rivestimento pigmentato rustico rasato tipo intonachino fine a base di leganti in dispersione acquosa, cariche minerali e pigmenti solidi alla luce ed all'esterno, tipo INTONACHINO RUSTICO 0,5 mm con un consumo variabile da 1,25 a 2,5 kg/m² in funzione delle condizioni del supporto e dello spessore desiderato.

Al m² L.

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.
Revisione 03/2010*



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it – E-mail: assistenza@ard-raccanello.it