



# ard f.lli raccanello s.p.a.

## industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 58

SERIE 0.507.

### movida

Idropittura lavabile per interno Solvent Free

#### CARATTERISTICHE GENERALI

MOVIDA è una pittura murale inodore ad alte prestazioni pensata per la salvaguardia della salute di coloro che vivono nei locali pitturati, degli applicatori e dell'ambiente in generale. A tal fine il prodotto è esente da solventi, plastificanti, metalli pesanti e sostanze nocive in genere.

MOVIDA è una idropittura caratterizzata da buona resistenza al lavaggio e permeabilità al vapore acqueo, nonché da elevato potere coprente e bianchezza.

MOVIDA è facile da applicare e, essendo dotato di buona dilatazione, conferisce alle superfici trattate un piacevole aspetto opaco e vellutato.

#### NORME D'IMPIEGO

##### Preparazione del supporto

- Superfici murali interne mai dipinte: asportare con spazzola morbida il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni con LITOSTUCCO 1.050.1010 effettuando rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente. Applicare ARDSALUS ISOLANTE o ARDFIX con una relativa diluizione in funzione delle condizioni del supporto; a superficie asciutta applicare due strati di MOVIDA.
- Superfici murali interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con uno strato di ARDSALUS ISOLANTE o ARDFIX; dopo 4 ore procedere con MOVIDA.

##### Applicazione

MOVIDA può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare a fondo il prodotto, diluire con il 35-40% in volume di acqua, miscelare ancora molto bene ed applicare incrociando le pennellate; dopo 3 ore procedere con il secondo strato, diluendo con il 30-35% in volume di acqua.
- Rullo: diluire con il 25-30% in volume di acqua. L'applicazione a rullo è particolarmente consigliata nel caso di tinte medie e scure.
- MOVIDA è inserito nel sistema tintometrico 16COLOURS e può essere tinteggiato con le paste coloranti AZ-ARD OSSIDI.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente.

Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.

Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

## DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1550 ± 50 g/l
VISCOSITÀ A 20°C	15.000 ± 1500 cP
ASPETTO DEL FILM	Opaco
COLORE	Bianco
ESSICCAZIONE A 20°C	ASCIUTTO AL TATTO 2 h
	SECCO IN PROFONDITÀ 24 h

## RESA

Il ciclo di pitturazione a 2 strati comporta una resa di circa 6 m<sup>2</sup>/l. La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarla con una prova pratica sul supporto specifico.

## VOCE DI CAPITOLATO

### IDROPITTURA LAVABILE INODORE ESENTE DA SOLVENTI

Applicazione, su superfici murali già predisposte, di due strati di idropittura lavabile inodore per interno esente da solventi e componenti nocive tipo MOVIDA con un consumo minimo di 0,17 l/m<sup>2</sup>.

Al m<sup>2</sup> €

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.  
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.  
Revisione 2009/03*



**ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti**

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1<sup>a</sup> Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)  
Fax 049.773749 – [www.ard-raccanello.it](http://www.ard-raccanello.it) – E-mail: [assistenza@ard-raccanello.it](mailto:assistenza@ard-raccanello.it)