



# ard f.lli raccanello s.p.a.

## industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 59

Cod. 0.520.1010

### ard paint

Idropittura ad alta traspiranza antiriflesso

#### CARATTERISTICHE GENERALI

ARD PAINT è una pittura murale a base di speciali polimeri in dispersione acquosa, pigmenti e filler minerali selezionati; questi componenti conferiscono al prodotto un elevato pregio ed un piacevole aspetto opaco.

L' elevato potere coprente e la facilità applicativa fanno di ARD PAINT un prodotto specifico per la decorazione di ambienti interni. Il buon equilibrio fra la permeabilità al vapore e la resistenza allo sfarinamento lo rende particolarmente idoneo per la pitturazione di ambienti interni soggetti a condensa (cucine, bagni, ecc.).

ARD PAINT si contraddistingue per il basso contenuto di sostanze volatili, per la bassa percezione odorosa e per l'ottimo grado di finitura estetica anche su tinte difficili.

#### NORME D'IMPIEGO

##### Preparazione del supporto

- Superfici murali interne mai dipinte: asportare con spazzola morbida il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni con LITOSTUCCO 1.050.1010, effettuando rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.  
La scelta dell'isolante va verificata in funzione delle condizioni del supporto: nella generalità dei casi impiegare ARDFIX. Nel caso di superfici incoerenti utilizzare ISOLEX e nel caso di superfici particolarmente scure usare BIANCOFIX isolante fissativo coprente 0.079.; a superficie asciutta applicare due mani di ARD PAINT.
- Superfici murali interne già dipinte con pitture a tempera: ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni con LITOSTUCCO, procedendo come sopra indicato. Dopo la carteggiatura, isolare le parti stuccate con una mano di ARDFIX; se il supporto è molto sfarinante o parzialmente degradato, è necessario fissare tutta la superficie con ISOLEX. Dopo 4 o, rispettivamente, 12 ore applicare ARD PAINT.
- Superfici murali interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con una mano di ARDFIX; dopo 4 ore procedere con ARD PAINT.

##### Applicazione

ARD PAINT può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 35-45% in volume di acqua ed applicarlo incrociando le pennellate; dopo 2 ore procedere con la seconda mano.
- Rullo: diluire con il 15-25% in volume di acqua.

- ARD PAINT può essere agevolmente tinteggiata con i coloranti ad alta concentrazione ARDCOLOR Serie 2.950., oppure con COLORATUTTO Serie 0.951.; con questi coloranti è opportuno derivarne solo tinte tenui con un esiguo impiego di colorante.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature subito dopo l'uso con acqua. Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.
- Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente.  
Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.  
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
- ARD PAINT è un prodotto inserito nei sistemi tintometrici AZ-ARD e 16COLOURS.

## DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1500 ± 50 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	10.000 ± 2000 cP	
ASPETTO DEL FILM	Opaco	
ESSICCAZIONE A 20°C	ASCIUTTO AL TATTO	2 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h

## RESA

Il ciclo di pitturazione a due mani comporta una resa di circa 5,5 m<sup>2</sup>/l. La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti: è opportuno determinare con una prova pratica sul supporto specifico.

## VOCE DI CAPITOLATO

### IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNO.

Applicazione su superfici murali interne già predisposte di due strati di idropittura traspirante antiriflesso a base di copolimeri speciali in dispersione acquosa e pigmenti solidi tipo ARD PAINT con un consumo minimo di 0,18 l/m<sup>2</sup>.

Al m<sup>2</sup> €.

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.*

*Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.*

Revisione 08/2010



**ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti**

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1<sup>a</sup> Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)  
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it – E-mail: assistenza@ard-raccanello.it