



# ard f.lli raccanello s.p.a.

## industria vernici e smalti

SCHEMA TECNICA N° 121

SERIE 0.442

### tema finitura cerata per legno

Protettivo per legno all'acqua, idrorepellente, dall'aspetto vellutato per esterno ed interno

#### CARATTERISTICHE GENERALI

TEMA FINITURA CERATA è un protettivo trasparente colorato per legno a base di resine acriliche e particolari sostanze che filtrano le radiazioni U.V. impedendo il degrado del legno e l'attacco di muffe e funghi.

E' caratterizzato da buona penetrazione nel legno, elevata elasticità, effetto idrorepellente unito ad una buona permeabilità al vapore acqueo, consentendo al legno di conservare la propria igrometria naturale.

TEMA FINITURA CERATA PER LEGNO contiene particolari pigmenti trasparenti che esaltano le venature del legno valorizzandone la bellezza e conferendo inoltre un aspetto pieno e gradevole.

TEMA FINITURA CERATA è un prodotto che non contiene sostanze pericolose per la salute, non è infiammabile ed è privo di odore sgradevole; è quindi particolarmente idoneo all'impiego in ambienti interni poco aerati. E' specifico per la protezione e decorazione di qualsiasi manufatto in legno posto all'interno o all'esterno; il suo impiego è pertanto consigliato per perlinature, rivestimenti di facciate, sottotetti, balconate, ecc.

#### NORME D'IMPIEGO

##### Preparazione del supporto

- Superfici in legno mai verniciate: preparare accuratamente il supporto carteggiandolo e ripulendolo da polvere e sporcizia; legni resinosi devono essere preventivamente puliti con DILUENTE NITRO ARD 0.972.0042. Assicurarsi che il supporto sia asciutto (l'umidità del legno dovrebbe essere inferiore al 15%) ed applicare TEMA FINITURA CERATA.  
Per mantenere la tinta naturale di legni chiari è vivamente consigliato il pretrattamento con TEMA IMPREGNANTE PROTETTIVO TRASPARENTE.
- Superfici già trattate con smalti o vernici deteriorati: carteggiare a fondo eventuali vecchi strati; le parti in fase di sfogliamento vanno completamente asportate, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto ed applicare TEMA FINITURA CERATA.

##### Applicazione

TEMA FINITURA CERATA può essere applicata a pennello: diluire con il 30-40% in volume di acqua, rimescolare accuratamente il prodotto ed applicare la prima mano; dopo almeno 6 ore carteggiare leggermente la superficie in modo tale da togliere il pelo del legno e procedere con la seconda mano diluendo il prodotto con il 20-30% in volume di acqua.

- Lavare attrezzi ed apparecchiature subito dopo l'uso con acqua.
  - Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
  - Non applicare quando la temperatura dell'ambiente o del supporto è inferiore a +10 °C o superiore a +35 °C e quando l'umidità relativa dell'ambiente è superiore al 75%.
  - TEMA FINITURA CERATA è un prodotto inserito nei sistemi tintometrici AZ-ARD e 16COLOURS.
  - Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.  
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	<b>1040 ± 50 g/l</b>	
VISCOSITÀ A 20 °C	<b>1150 ± 200 cP</b>	
NATURA DEL LEGANTE	<b>polimeri acrilici</b>	
ESSICCAZIONE A 20 °C	ASCIUTTO AL TATTO	<b>1 h</b>
	SECCO IN PROFONDITÀ	<b>24 h</b>
ASPETTO	<b>satinato</b>	
SOPRAVERNICIABILITÀ	<b>minimo 6 h</b>	

## RESA

La resa del prodotto è in funzione dell'assorbimento del legno; per il ciclo di applicazione a due mani, la resa indicativa è di 5-6 m<sup>2</sup>/l.

## VOCE DI CAPITOLATO

TEMA FINITURA CERATA PER LEGNO ALL'ACQUA.  
Applicazione a 2 mani, su fondo già predisposto, di vernice incolore trasparente tipo TEMA FINITURA CERATA PER LEGNO, a base di resine acriliche e filtri ai raggi U.V. che impediscono il degrado del legno, con un consumo indicativo di 0,2 l/m<sup>2</sup>.  
Al m<sup>2</sup> €.

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.*

*Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.*  
Revisione 2009/02



**ard • f.lli raccanello s.p.a. • industria vernici e smalti**

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1<sup>a</sup> Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)  
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: ardspace@ard-raccanello.it