



ard f.lli raccanello s.p.a.

industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 176

COD. 0.583.1010

no-smog plus

Primer murale antifumo ad alto isolamento, inodore.

CARATTERISTICHE GENERALI

NO-SMOG PLUS è una pittura murale opaca per interni ad elevata tixotropia e permeabilità al vapore acqueo, particolarmente indicata per la pitturazione di superfici con presenza di macchie originate da fumo, nicotina, fuliggine, o da residui della combustione.

NO-SMOG PLUS è un prodotto privo di odore sgradevole, indicato per la pittura e decorazione di ambienti interni quali cucine, bagni, bar, ecc.

La grande elasticità del film ottenuto consente di intervenire efficacemente su vecchie pitture adeguatamente trattate, senza pericolo di sfogliamenti.

NO-SMOG PLUS si distingue rispetto agli antifumo tradizionali a base alchidica per la notevole rapidità e facilità di applicazione.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Ripulire accuratamente la superficie da polvere e sporcizia, stuccare le eventuali imperfezioni con LITOSTUCCO 1.050.1010 operando con rasate successive.
Dopo 6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.
Solo nel caso di superfici particolarmente sfarinanti è necessario applicare una mano di isolante ISOLEX 0.081.0000.

Applicazione

NO-SMOG PLUS può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 20-25% in volume di Diluente Inodoro ARD cod. 0.970.0030 ed applicarlo incrociando le pennellate.
Il prodotto permette di ottenere buona copertura e isolamento con un'unica mano.
L'applicazione di un eventuale secondo strato può essere ostacolata dalla parziale solubilizzazione della prima mano.
- Rullo: diluire con il 15-20% in volume di Diluente Inodoro ARD 0.970.0030.
- NO-SMOG PLUS può essere sopravverniciata dopo almeno 24 ore con idropittura o tempera.
- Se l'applicazione viene effettuata in luogo chiuso, è necessario provvedere ad una adeguata ventilazione dell'ambiente.
- Lavare attrezzi ed apparecchiatura, subito dopo l'uso, con Diluente ARD 0.970.0030.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO		1380 ± 50 g/l
VISCOSITÀ A 20°C		8000 ± 1000 cP
ASPETTO DEL FILM		Opaco
COLORE		Bianco
ESSICCAZIONE A 20°C	FUORI POLVERE	10 min.
	ASCIUTTO AL TATTO	1 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h
PUNTO D'INFIAMMABILITÀ		>+ 21°C

RESA

Il ciclo di pitturazione a due mani comporta una resa di 7 – 8 m²/l.

VOCE DI CAPITOLATO**PRIMER MURALE ANTIFUMO AD ALTO ISOLAMENTO INODORE.**

Applicazione su superfici murali interne già predisposte di uno strato di pittura murale antifumo ad alto isolamento inodore a base di resine sintetiche e pigmenti coprenti idonei per il trattamento di superfici interne chiazze da fumo, fuliggine, nicotina ecc. tipo NO-SMOG PLUS con un consumo minimo di 0,15 l/m².
Al m² €.

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 06/2010



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it – E-mail: assistenza@ard-raccanello.it