



ard f.lli raccanello s.p.a.

industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 40

COD. 1.050.1010

litostucco

Idrostucco rapido per legno ed intonaco

CARATTERISTICHE GENERALI

E' uno stucco a base di polimeri in dispersione acquosa, morbido e facilmente spatolabile, di buon potere riempitivo; essicca molto rapidamente con ridotta contrazione di volume ed è carteggiabile con estrema facilità.

LITOSTUCCO è indicato per ritocchi e rasature su intonaci di muri interni e per la preparazione di supporti in legno destinati all'interno.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Pareti interne finite a intonaco civile o a gesso: ripulire accuratamente le imperfezioni da stuccare (fori, crepe, cavità ecc.), inumidire leggermente la superficie ed applicare LITOSTUCCO, operando con rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate, ripulire accuratamente ed isolare con una mano di ARDFIX 0.070.0000 oppure di BIANCOFIX isolante fissativo coprente 0.079.1010 tutta la superficie. Lasciar trascorre 4 ore e procedere alla finitura con idropitture ARD (IDROPAINT, PLAY PAINT, PUNTO, ecc.).
- Superfici in legno: ripulire la superficie già levigata e livellare le imperfezioni (nodi, giunzioni, chiodature, fessurazioni ecc.) con rasate successive di LITOSTUCCO. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate, ripulire ed applicare una o due mani di ARDEOLITE EXTRA 0.022.1010 o di BASE fondo riempitivo per legno e ferro 0.025.1010. Dopo 12 ore dall'ultima mano, procedere alla finitura con due strati di smalto brillante (ARDEOSINT serie 0.150, NEOARD serie 0.154, ARDEOL serie 0.151) o satinato (ARD SILK serie 0.250).
- Qualora si desideri utilizzare prodotti idrodiluibili dopo la carteggiatura di LITOSTUCCO applicare due strati di TEMA pittura opaca di fondo cod. 0.028.1010; dopo 6 ore dall'ultima mano carteggiare la superficie ed applicare due strati di TEMA SMALTO IDRODILUIBILE lucido o satinato.

Applicazione

Amalgamare bene LITOSTUCCO lavorandolo con la spatola e diluendolo, se necessario, con piccole quantità d'acqua. Applicarlo effettuando rasate successive, ad intervalli di 1 ora; per un buon risultato si consiglia di non superare, con ogni rasata, lo spessore di 1 mm. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, procedere con la carteggiatura a secco.

- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente.

Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1920 ± 50 g/l	
COLORE	bianco	
CARTEGGIABILITÀ	dopo 6 h	
ESSICCAZIONE A 20°C	ASCIUTTO AL TATTO	1 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	8 h

RESA

Per uno strato di LITOSTUCCO, avente ad essiccazione completa, lo spessore di 0,5 mm la resa è di 1 m²/kg.

VOCE DI CAPITOLATO

IDROSTUCCO RAPIDO PER LEGNO ED INTONACO.

Applicazione su superfici intonacate a cemento o calce, su legno di stucco ad acqua riempitivo a spatola a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e cariche inerti tipo LITOSTUCCO con un consumo minimo previsto di 1 kg/m² per uno spessore di 0,5 mm.

Al m² €.

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.
Revisione 05/03*



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it