



ard f.lli raccanello s.p.a.

industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 42

Cod. 1.963.0010

silver stuck

Stucco in polvere riempitivo autoadesivo per l'edilizia

CARATTERISTICHE GENERALI

SILVER STUCK è uno stucco in polvere a base di particolari varietà di gesso e polimeri sintetici in polvere.

E' indicato per rasatura suintonaci di muri interni e per riempire screpolature statiche e buchi prima delle operazioni di tinteggiatura.

Il suo utilizzo è particolarmente consigliato nella stuccatura di superfici in cartongesso.

Impastato con acqua origina una massa morbida, facilmente lavorabile e carteggiabile con estrema facilità. SILVER STUCK è impiegato con successo anche per l'incollaggio di decori in gesso come rosoni, cornici, ecc.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione dello stucco

- Aggiungere due parti di polvere di SILVER STUCK ad una di acqua. Procedere lentamente, avendo cura di rimescolare l'impasto fino ad ottenere una pasta omogenea.

E' buona norma lasciare l'impasto a riposo per circa 10 minuti prima dell'utilizzo.

Il prodotto è formulato in modo da poter essere lavorato per un tempo superiore a 60 minuti.

Preparazione del supporto

- Pareti interne finite a intonaco civile o gesso: ripulire accuratamente le imperfezioni da stuccare (fori, crepe, cavità, ecc.), inumidire leggermente la superficie ed applicare SILVER STUCK impastato con acqua, operando con rasate successive.

Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate, ripulire accuratamente ed isolare con una mano di ARDFIX 0.070.0000, oppure di BIANCOFIX isolante fissativo coprente 0.079.1010 tutta la superficie. Lasciar trascorrere almeno 4 ore e procedere alla finitura con idropitture ARD (IDROPAINT, PUNTO, PLAY PAINT, ecc.).

Applicazione

- Dopo aver amalgamato SILVER STUCK con l'acqua necessaria, applicare come rasante per passate successive di spessore non superiore a 1 mm. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, procedere con la carteggiatura a secco.

L'essiccazione del prodotto è condizionata dalla temperatura ambientale, dalla umidità relativa e dallo spessore della pasta applicata.

- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.

- Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua.
- Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente.

DATI TECNICI

ASPETTO	polvere bianca
RAPPORTO CON ACQUA	2 : 1
ESSICCAZIONE A 20°C per strato 1 mm	30 min.
CARTEGGIABILITÀ	6 h

RESA

Per uno strato di SILVER STUCK avente, ad essiccazione completa, lo spessore di 1 mm la resa è di 2 m²/kg.

VOCE DI CAPITOLATO

STUCCO IN POLVERE RIEMPITIVO AUTOADESIVO PER EDILIZIA.

Applicazione su superfici minerali poste all'interno, già predisposte, di stucco in polvere riempitivo a base di gesso e polimeri sintetici da impastare con acqua, per rasature su intonaci e per riempimenti di screpolature statiche, buchi con spessori per strato non superiori ad 1 mm, di facile carteggiabilità denominato SILVER STUCK. Consumo per millimetro di spessore 0,5 kg/m².
Al m² €.

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.
Revisione 04/04*



ard • f.lli raccanello s.p.a. • industria vernici e smalti
35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it