



ard f.lli raccanello s.p.a.

industria vernici e smalti

SCHEMA TECNICA N° 36

Cod. 0.028.1010

tema pittura opaca riempitiva di fondo

Fondo universale all'acqua

CARATTERISTICHE GENERALI

E' una pittura riempitiva di fondo a base di resine acriliche in dispersione acquosa dotata di buon potere coprente e riempitivo. Il prodotto dilata molto bene, essicca rapidamente e possiede ottime caratteristiche di elasticità e carteggiabilità. TEMA PITTURA OPACA non contiene sostanze pericolose per la salute, non è infiammabile ed è priva di odore sgradevole; è quindi particolarmente idonea all'impiego in ambienti interni o poco aerati.

E' indicata come fondo di preparazione di superfici in legno e supporti cementizi per conferire maggior pienezza ai cicli di pitturazioni interni od esterni.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici in legno mai verniciate: preparare accuratamente il supporto carteggiandolo e ripulendolo da polvere e sporcizia; legni resinosi devono essere preventivamente lavati con diluente nitro. Assicurarsi che il supporto sia asciutto (l'umidità del legno dovrebbe essere inferiore al 15%) ed applicare TEMA PITTURA OPACA DI FONDO.
- Superfici in legno già trattate con smalti o vernici deteriorate: carteggiare a fondo vecchi strati di pitture o vernici; asportare completamente le parti in fase di sfogliamento e procedere come sopradescritto.
- Superfici murali: effettuare la pulizia del supporto mediante raschiatura e spazzolatura dei vecchi strati di pittura, applicare uno strato di impregnante isolante ARD FIX 0.070.0000, attendere almeno 6 ore ed applicare TEMA PITTURA OPACA DI FONDO.
- Superfici murali molto sfarinanti: consolidare il supporto con una mano di isolante a solvente ISOLEX PLUS 0.071.0000.
- Eventuali stuccature su legno e su muro vanno effettuate con Litostucco cod. 1.050.1010 per lavori all'interno e con uno stucco sintetico per lavori all'esterno.

Applicazione

TEMA PITTURA OPACA DI FONDO può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello o rullo: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 5-8% in volume di acqua ed applicare la prima mano; dopo almeno 6 ore carteggiare la superficie ed applicare gli strati successivi.

- TEMA PITTURA OPACA DI FONDO può essere sopravverniciata con Tema Effetto Luce serie 0.135 o Tema Effetto Seta serie 0.235.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Non applicare TEMA PITTURA OPACA DI FONDO quando la temperatura del supporto o dell'ambiente è inferiore a +10° C o superiore a +35° C e quando l'umidità dell'ambiente è superiore al 75%.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente.

Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1390 ± 50 g/l	
VISCOSITÀ A 20 °C	9.000 ± 1000 cP	
NATURA DEL LEGANTE	polimeri acrilici	
ESSICCAZIONE A 20 °C	FUORI POLVERE	1 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h
ASPETTO	satinato	
CARTEGGIABILITÀ A 20 °C	6 h	
SOPRAVERNICIABILITÀ A 20 °C	6 h	

RESA

Per un ciclo a due mani la resa indicativa è di 4-5 m²/litro.

VOCE DI CAPITOLATO

PITTURA OPACA RIEMPITIVA Di FONDO ALL'ACQUA

Applicazione a due mani, su fondo già predisposto, di pittura di fondo tipo TEMA PITTURA OPACA DI FONDO, a base di resine acriliche, dotata di buon potere coprente e riempitivo, con consumo indicativo di 0,2 l/m².

Al m² €.

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 11/2007



ard • f.lli raccanello s.p.a. • industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)

Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it