



ard f.lli raccanello s.p.a.

industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 177

COD. 0.074.0000

primer murale

**Neutralizzante per superfici murali esterne ed interne,
a base minerale**

CARATTERISTICHE GENERALI

PRIMER MURALE è un particolare prodotto a base di sali minerali e additivi specifici in soluzione acquosa concentrata.

L'estesa versatilità prestazionale consente la risoluzione di molti fra i più comuni problemi riscontrabili nella pitturazione delle opere murarie.

- **AZIONE ANTIMACCHIA:** PRIMER MURALE è particolarmente indicato per il pretrattamento di superfici che presentano macchie di fumo, nicotina, fuliggine, residui di combustione e chiazze dovute a vecchie infiltrazioni d'acqua.

In questi casi ed in altri PRIMER MURALE evita l'affioramento dei difetti sulla idropittura.

- **AZIONE ISOLANTE:** PRIMER MURALE coniuga ottimamente funzioni di penetrazione ed impregnazione riducendo l'assorbimento delle superfici murali, mantenendo inalterate le caratteristiche minerali delle superfici. Tutto ciò garantisce il buon esito della pitturazione finale.

- **AZIONE CONSOLIDANTE:** il particolare meccanismo di reazione di PRIMER MURALE comporta la cristallizzazione dei sali nei capillari dell'intonaco, che arresta lo sfarinamento ed il processo di degrado delle superfici minerali.

Questo induce ad un miglioramento del grado di adesione della idropittura di finitura.

PRIMER MURALE è indicato per superfici interne ed esterne come intonaci cementizi e a base di calce, gesso, cartongesso e vecchie pitture ben aderenti.

PRIMER MURALE, essendo in soluzione acquosa, è inodore e non infiammabile.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Nel caso di superfici murali nuove accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura. Ripulire accuratamente la superficie asportando ogni traccia di polvere, sporcizia e parti poco aderenti.

Applicazione

- PRIMER MURALE è pronto all'uso e può essere applicato a pennello o spruzzo. Per superfici poco assorbenti si consiglia di diluirlo con il 100% di acqua.
- Per la neutralizzazione di macchie, porre particolare cura nell'impregnazione dei margini delle zone compromesse.
- Per gesso e cartongesso procedere con l'applicazione di due mani di PRIMER MURALE, bagnato su bagnato.

- Durante l'applicazione proteggere eventuali parti metalliche, marmi e vetri dal contatto con PRIMER MURALE.
- Dopo l'applicazione le superfici murali esterne devono essere protette dall'acqua meteorica per almeno 24 ore.
- Nel caso di applicazione su murature precedentemente pitturate, parte del neutralizzante in eccesso può depositare una polvere incoerente sulla superficie; quest'ultima deve essere rimossa prima della successiva sovraverniciatura.
- Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente.
Usare i prodotti secondo le vigenti Norme di Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1200 ± 30 g/l
NATURA DEL PRODOTTO	minerale
TIPO DI DILUENTE	acqua
% DILUIZIONE IN VOLUME	0 – 100 %
	tal quale
TEMPO DI SOVRAPPLICAZIONE	24 h

RESA

La resa può variare sensibilmente in funzione delle condizioni di assorbimento del supporto, indicativamente si può considerare una resa di 8-10 m²/l.

VOCE DI CAPITOLATO

NEUTRALIZZANTE PER SUPERFICI MURALI ESTERNE ED INTERNE, A BASE MINERALE.

Applicazione con pennello o spruzzo su superfici murali già predisposte di neutralizzante per superfici murali esterne ed interne a base di sali minerali e specifici additivi, allo scopo di isolare, consolidare e neutralizzare il supporto, mantenendo inalterate le caratteristiche minerali della superficie tipo PRIMER MURALE con un consumo minimo di 0,10 l/ m².

Al m² €.

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2009/10



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it