



ard f.lli raccanello s.p.a.

industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 142

COD. 0.559.0000

silrest velature

Finitura minerale ad effetto antichizzato

CARATTERISTICHE GENERALI

SILREST VELATURE è un prodotto specifico per la fedele riproduzione delle antiche coloriture semicoprenti ottenute con pitture a base di calce: da queste ultime si differenzia per la grande resistenza agli agenti atmosferici che ne garantisce la durata nel tempo.

SILREST VELATURE è appositamente studiato e formulato per ridurre al minimo le problematiche applicative connesse con la realizzazione di effetti velati in climi temperati come quello mediterraneo.

SILREST VELATURE si distingue infatti per una lavorabilità superiore che consente, con una corretta applicazione, la decorazione di superfici estese senza antiestetiche zone sovrapposte.

La lucentezza e la morbidezza delle coloriture ottenibili conferiscono alle facciate trattate con SILREST VELATURE una bellezza caratteristica che costituisce un elemento architettonico distintivo.

La costituzione minerale del prodotto ne fa il complemento ideale delle facciate di edifici storici dove la grande resistenza agli agenti atmosferici deve conciliare con una traspirabilità in linea con quella del sottostante intonaco.

La vasta gamma di effetti estetici ottenibili in funzione delle metodologie applicative e del tipo di fondo impiegato, fanno di SILREST VELATURE un prodotto straordinariamente versatile, in grado di soddisfare le più sofisticate esigenze architettoniche.

NORME D'IMPIEGO

SILREST VELATURE può essere applicato su SILREST PITTURA LISCIA serie 0.559, su SILREST FILL serie 0.569 SILREST INTONACHINO serie 1.622, serie 1.627 e serie 1.629.

Questi ultimi, essendo rivestimenti a spessore, permettono di uniformare maggiormente la superficie di fondo che si presenta spesso eterogenea per la presenza di rappezzi.

L'effetto estetico ottenibile cambia sia in funzione del tipo di fondo che del metodo applicativo.

SILREST VELATURE deve essere diluito con il 50% di ISOREST e un ulteriore 40-50% di acqua, in funzione dell'assorbimento del supporto. Può essere tinteggiato con paste del sistema tintometrico AZ-ARD OSSIDI e COLORATUTTO ad esclusione del Giallo 4439 e del Rosso 5437.

- Effetto antichizzato su tinte chiare: aggiungere paste coloranti fino ad un massimo di 1 oncia per ciascuna confezione da 5 litri e miscelare accuratamente.
- Effetto antichizzato su tinte scure: aggiungere fino ad un massimo di 2,5 once di paste coloranti per confezione da 5 litri e rimescolare accuratamente.

- SILREST VELATURE può essere applicato a spugna, tampone, straccio o pennello consentendo così la personalizzazione dell'effetto ottenuto. Anche le tecniche miste consentono risultati pregevoli come ad esempio la lavorazione a spugna sul prodotto sfiammato a pennello ancora bagnato.
- E' importante evitare l'applicazione su superfici calde esposte al sole o soggette a forte ventilazione per evitare drastiche riduzioni dei tempi di lavorabilità. Non applicare con temperature ambientali inferiori a +8 °C.
- Durante l'applicazione è necessario indossare occhiali di protezione. Per informazioni dettagliate consultare la relativa Scheda di sicurezza.
Le parti che non devono essere trattate con SILREST VELATURE (infissi, vetrate, pavimenti in ceramica, ecc.) devono essere accuratamente mascherate.
- Dopo l'applicazione le superfici murali esterne devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Il prodotto, conservato nella confezione originale a temperature comprese fra i +8 °C ed i +30 °C, si mantiene inalterato per almeno 12 mesi.
- SILREST VELATURE è un prodotto inserito nei sistemi tintometrici AZ-ARD OSSIDI e 16COLOURS.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1200 ± 30 g/l	
VISCOSITÀ A 20 °C	6000±1000 cP	
NATURA DEL LEGANTE	minerale	
% DILUIZIONE IN VOLUME	90-100%	
ESSICCAZIONE A 20 °C	ASCIUTTO A TATTO	24 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	48 h

RESA

Il consumo di SILREST VELATURE è fortemente influenzato dal tipo di supporto, dal tipo di lavorazione e dall'aspetto estetico desiderato. Indicativamente, per una lavorazione a tampone su fondo liscio o al quarzo, la resa è di 10-12 m²/l.

VOCE DI CAPITOLATO

FINITURA MINERALE AD EFFETTO ANTICHIZZATO.

Applicazione su superfici murali già predisposte di pittura ad effetto antichizzato con effetti ottici e cromatici di trasparenza e vivacità del colore a base di silicato di potassio in soluzione acquosa e pigmenti solidi alla luce ed all'esterno, con un consumo minimo di 0,10 l/m².
Al m² €.

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2009/10



ard - f.lli raccanello s.p.a. - industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it