



Cod. 0.083.1010

rasard

lisciatura uniformante

CARATTERISTICHE GENERALI

RASARD è un fondo ruvido pigmentato a base di particolari copolimeri in dispersione acquosa ed inerti a granulometria selezionata, idoneo a regolarizzare superfici murali esterne da rifinire con idropitture tradizionali o rivestimenti a spessore.

La principale caratteristica è costituita dall'eccezionale potere riempitivo che permette di uniformare superfici murali irregolari quali quelle che normalmente si incontrano nei lavori di recupero e ripristino. RASARD è inoltre dotato di elevata copertura, l'inerzia agli alcali, l'adesione su qualsiasi superficie murale asciutta e pulita, l'ottimo potere ancorante per gli strati successivi e conferisce un aspetto rugoso che imita l'effetto civile di eventuali altre pareti esistenti. Per queste prerogative può essere impiegato per rendere ruvide superfici lisce tipo lastre in cemento e parti in calcestruzzo.

RASARD è suggerito anche per uniformare e riempire supporti con presenza di microcavillature statiche e come fondo per la realizzazione di velature rustiche a effetto antichizzante.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici murali esterne: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura, asportare ogni eventuale traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze; nel caso di superfici con presenza di muffe, muschi o infestazioni batteriche è necessario effettuare, dopo la pulizia, un trattamento risanante con ARDSAN RISANANTE MURALE.

Stuccare eventuali rappezzi, fori e crepe con ARDPLAN AS/BS. Nel caso di supporti poco coerenti o sfarinanti trattare la superficie con uno strato di ISOLEX W o ISOLEX. Lasciar trascorrere 12 ore, controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di RASARD, previamente diluito.

Applicazione

- Il prodotto può essere applicato a rullo rasato o a pennello previa diluizione con il 5-10% in volume di acqua; miscelare bene ed applicare uno strato di prodotto su tutta la superficie distribuendolo in modo irregolare allo scopo imitare la finitura ad intonaco civile fine. Dopo almeno 12 ore applicare un secondo strato di RASARD. Dopo almeno 4 ore procedere con i prodotti di finitura.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- RASARD è compatibile con il sistema tintometrico 16COLOURS.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme di Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.

- Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

NATURA DEL LEGANTE	Acrilica
GRANULOMETRIA MASSIMA	0,6 mm
PESO SPECIFICO	1550 ± 50 g/l
VISCOSITÀ A 20°C	18000 ± 3000 cP

RESA

RASARD, correttamente applicato su superfici murali lisce, comporta una resa di 2 m²/l, variabile a seconda della regolarità ed assorbimento della superficie da trattare.

VOCE DI CAPITOLATO

RASARD.

Applicazione a rullo rasato o pennello, su superfici già predisposte, di due strati di fondo uniformante ad elevata copertura a base di copolimeri stirolo acrilici in dispersione acquosa ed inerti selezionati, tipo RASARD con un consumo indicativo di 0,5 l/m².

Al m² €

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2021/04



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1ª Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it