



Cod. 0.084.1010

rasante a pennello bianco

Fondo acrilossilossanico ruvido pigmentato

CARATTERISTICHE GENERALI

RASANTE A PENNELLO è un prodotto di fondo ruvido pigmentato idoneo a regolarizzare superfici murali interne ed esterne da rifinire con idropitture tradizionali, effetti decorativi o rivestimenti a spessore.

Ottimo potere riempitivo, l'elevata copertura, l'inerzia agli alcali, l'adesione su qualsiasi superficie murale asciutta e pulita e l'ottimo potere ancorante per gli strati successivi.

E' particolarmente idoneo nell'applicazione all'interno su cartongesso, su fondi e rasature lisce a gesso ed a calce, per la proprietà di creare una superficie rugosa che imita l'effetto civile. Su superfici non omogenee che presentano stuccature ed imperfezioni, può costituire una valida soluzione per ridare uniformità alla superficie.

In esterno può essere impiegato per rendere ruvide superfici lisce tipo lastre in cemento e parti in calcestruzzo.

E' ideale anche per uniformare e riempire supporti con presenza di microcavillature statiche e come fondo per la realizzazione di velature ad effetto antichizzante.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici murali esterne: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura, asportare ogni eventuale traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze; nel caso di superfici con presenza di muffe, muschi o infestazioni batteriche è necessario effettuare, dopo la pulizia, un trattamento detergente e risanante con SPRAY SAN o ARDSAN RISANANTE MURALE. Stuccare eventuali rappezzi, fori e crepe con ARDPLAN AS/BS. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di RASANTE A PENNELLO, previamente diluito. Nel caso di superfici sfarinanti e molto degradate, si consiglia di applicare una prima mano di ISOLEX W o di ISOLEX.
- Superfici murali interne: asportare con spazzola morbida il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni più evidenti con LITOSTUCCO, effettuando rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate, ripulire accuratamente ed applicare su tutta la superficie una mano di RASANTE A PENNELLO. L'impiego diretto di RASANTE A PENNELLO su vecchie pitture poco aderenti potrebbe causare rimozioni; in tali casi si consiglia pertanto l'asportazione meccanica degli strati non aderenti ed il trattamento della superficie con uno strato di ARDFIX pronto all'uso. Lasciar trascorrere 12 ore prima di applicare RASANTE A PENNELLO e successivamente i prodotti di finitura.

Applicazione

- Per applicazioni su cartongesso il prodotto deve essere applicato a pennello previa diluizione con il 12-15% in volume di acqua; miscelare bene ed applicare uno strato di prodotto su tutta la superficie distribuendolo in modo irregolare allo scopo imitare la finitura ad intonaco civile fine. Qualora la superficie sia particolarmente disomogenea può essere necessaria l'applicazione di un ulteriore strato. Dopo almeno 4 ore procedere con i prodotti di finitura.
- Applicazione a rullo: diluire con il 5-10% in volume di acqua; miscelare bene ed applicare uno strato di prodotto su tutta la superficie distribuendolo in modo regolare. Dopo almeno 4 ore procedere con i prodotti di finitura.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- RASANTE A PENNELLO è compatibile con il sistema tintometrico 16COLOURS.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme di Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

NATURA DEL LEGANTE	Acrilica
GRANULOMETRIA MASSIMA	0,4 mm
PESO SPECIFICO	1680 ± 50 g/l
VISCOSITÀ A 20°C	32000 ± 3000 cP

RESA

Uno strato, correttamente applicato su superfici murali lisce, comporta una resa di 3,5-4 m²/l, variabile a seconda della regolarità ed assorbimento della superficie da trattare.

VOCE DI CAPITOLATO

RASANTE A PENNELLO.

Applicazione, su superfici già predisposte, di uno strato di fondo ruvido e riempitivo a elevata copertura a base di copolimeri stirolo acrilici in dispersione acquosa ed inerti selezionati, tipo RASANTE A PENNELLO con un consumo indicativo di 0,27 l/m².

Al m² €

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2021/04



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it