



Cod. 1.967.0525

## **ardcoat C10**

**adesivo rasante a grana media per sistemi di isolamento termico a cappotto, conforme ai requisiti EAD 040083-00-0404**

---

### **CARATTERISTICHE GENERALI**

ARDCOAT C10 è un premiscelato cementizio monocomponente a grana media ideale per l'incollaggio e la rasatura in interni ed esterni di pannelli termoisolanti fra cui quelli in polistirene espanso (EPS), stiferite, lane minerali (vetro e roccia) o sughero, destinati alla realizzazione di sistemi coibenti a cappotto.

Le elevate caratteristiche meccaniche garantiscono una stabile e tenace adesione ai pannelli coibenti, notoriamente sottoposti a deformazioni, e ai supporti murali più diffusi come ad esempio laterizi, superfici murali intonacate, calcestruzzo ecc.

ARDCOAT C10 è di colore grigio, ma è disponibile anche nella versione bianca ARDCOAT C10 Bianco, codice 1.967.0545.

ARDCOAT C10 è conforme ai requisiti riportati nel documento di valutazione europea EAD 040083-00-0404 come adesivo e rasante per sistemi di isolamento termico a cappotto.

---

### **NORME D'IMPIEGO**

#### **Preparazione del supporto**

- Le superfici da trattare devono essere asciutte, ben coerenti, prive di polvere ed esenti da sostanze grasse, oli, cere e, nel caso di calcestruzzo, da agenti distaccanti.
- Il supporto deve avere un assorbimento d'acqua uniforme e non deve presentare irregolarità superiori ad 1 centimetro; in caso contrario provvedere ad uniformare la superficie con ARDPLAN AS/BS.
- In caso di clima caldo e secco si consiglia di inumidire il supporto prima della posa.
- In presenza di supporti sfarinanti applicare una mano di ISOREST opportunamente diluito.

#### **Applicazione**

- Impastare accuratamente una confezione di 25 kg di ARDCOAT C10 con 6,5 litri di acqua pulita evitando con cura la formazione di grumi, fino ad ottenere un impasto omogeneo di consistenza plastica. A tal fine si consiglia l'uso di un agitatore meccanico e un basso numero di giri.
- Lasciar riposare l'impasto per almeno 10 minuti, rimescolare leggermente senza aggiungere altra acqua e procedere quindi all'applicazione.

- Utilizzare ARDCOAT C10 entro 3 ore dalla realizzazione dell'impasto.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C. Non applicare su supporti gelati o con rischio di gelo nelle 24 ore successive alla posa; evitare superfici molto bagnate, condizioni di forte insolazione o in presenza consistente di vento.
- Non applicare direttamente su superfici a base gesso.
- Applicare ARDCOAT C10 con cazzuola o spatola sulla superficie dei pannelli isolanti e farli aderire al supporto.
- Dopo almeno 48 ore dalla posa delle lastre isolanti, rasare la superficie con ARDCOAT C10, stendere la rete d'armatura alcali resistente ed eseguire una seconda rasatura che copra perfettamente la rete. Lo spessore finale consigliato è di almeno 3 mm.
- La tassellatura può essere eseguita dopo almeno 2 giorni dalla posa del pannello; dopo 5-6 giorni dall'applicazione della rasatura si può procedere alla finitura con il rivestimento prescelto.
- Conservare il prodotto a temperatura ambiente ed al riparo dall'umidità.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature con acqua prima che la malta indurisca.
- Il prodotto miscelato è fortemente alcalino: usare guanti ed occhiali e, in caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

## DATI TECNICI

secondo UNI EN 998-1

CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 998-1	<b>GP CS IV-W1</b>
DIMENSIONE MASSIMA DELL'AGGREGATO	<b>1 mm</b>
MASSA VOLUMICA APPARENTE DELLA POLVERE	<b>1550 kg/m<sup>3</sup></b>
MASSA VOLUMICA MALTA INDURITA DOPO 28 GG	<b>1450 kg/m<sup>3</sup></b>
RESISTENZA A COMPRESSIONE DOPO 28 GG	<b>10 N/mm<sup>2</sup></b>
RESISTENZA A FLESSIONE DOPO 28 GG	<b>4,5 N/mm<sup>2</sup></b>
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE	<b>&lt; 0,30 kg/m<sup>2</sup>min<sup>0,5</sup> (W1)</b>
PERMEABILITÀ AL VAPORE D'ACQUA $\mu$	<b>&lt; 30</b>
MODULO DI ELASTICITÀ DINAMICO DOPO 28 GG	<b>8000 N/mm<sup>2</sup></b>
ADESIONE AL SUPPORTO IN CALCESTRUZZO	<b>0,8 N/mm<sup>2</sup> frattura tipo B</b>
ADESIONE AL SUPPORTO IN EPS	<b>&gt;0,1 N/mm<sup>2</sup> frattura tipo C</b>
TEMPO DI VITA UTILE DELL'IMPASTO (Pot-Life)	<b>3 ore max</b>
CONDUTTIVITÀ TERMICA $\lambda$	<b>0,45 W/mK</b>
REAZIONE AL FUOCO	<b>Euroclasse A1</b>
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)	<b>&lt; 0,01 %</b>

## CONSUMO

La resa di ARDCOAT C10 è variabile in relazione alla planarità del supporto e allo spessore applicato in rasatura. Indicativamente si prevede l'utilizzo di circa 10 kg/m<sup>2</sup> di prodotto in polvere, considerando l'utilizzo sia come collante che come rasante nel sistema a cappotto.

## VOCI DI CAPITOLATO

### ADESIVO PER CAPPOTTO

Applicazione su superfici già predisposte, di collante a grana media per cappotto a base cementizia, copolimeri sintetici insaponificabili e farine di quarzo selezionate, tipo ARDCOAT C10 con un consumo minimo di 3-5 kg/m<sup>2</sup> di prodotto in polvere.

Al m<sup>2</sup> €

### RASANTE PER CAPPOTTO

Applicazione su superfici coibenti già predisposte, di rasante a grana media per cappotto a base cementizia, copolimeri sintetici insaponificabili e farine di quarzo selezionate, tipo ARDCOAT C10 con un consumo minimo di 5 kg/m<sup>2</sup> di prodotto in polvere per 4 mm di spessore.

Al m<sup>2</sup> €

### RASATURE ARMATE

Applicazione su superfici murali già predisposte, di rasante a grana media a base cementizia, copolimeri sintetici insaponificabili e farine di quarzo selezionate, tipo ARDCOAT C10 con un consumo minimo di 5 kg/m<sup>2</sup> di prodotto in polvere per 4 mm di spessore.

Al m<sup>2</sup> €

---

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate. Le resistenze meccaniche sono rilevate in condizioni standardizzate che possono differire da quelle di cantiere.  
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.  
Revisione 2024/04*



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1<sup>a</sup> Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)  
Fax 049.773749 – [www.ard-raccanello.it](http://www.ard-raccanello.it) - E-mail: [assistenza@ard-raccanello.it](mailto:assistenza@ard-raccanello.it)