



COD. 0.533.1010

magia

idropittura traspirante idrorepellente ad alta copertura per interno

CARATTERISTICHE GENERALI

MAGIA è una pittura murale traspirante ultracoprente dotata di notevole pennellabilità e distensione, indicata per finiture di pregio su pareti interne. L'elevata traspirabilità rende MAGIA particolarmente indicata per la pitturazione di ambienti interni soggetti a condense (cucine, bagni, ecc.).

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Pareti interne mai dipinte: asportare con spazzola di saggina il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con LITOSTUCCO, operando con rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le pareti stuccate e ripulire accuratamente.
La scelta dell'isolante va verificata in funzione delle condizioni del supporto: nella generalità dei casi impiegare ISOLEX W o ARDFIX e nel caso di superfici particolarmente scure usare BIANCOFIX isolante fissativo coprente; a superficie asciutta applicare MAGIA.
- Pareti interne già dipinte con pitture a tempera ben aderenti: ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni con LITOSTUCCO, procedendo come sopra indicato. Dopo la carteggiatura, isolare le parti stuccate con una mano di ARDFIX; se il supporto è molto sfarinante o parzialmente degradato, è necessario trattare tutta la superficie con ISOLEX W o ARDFIX. Dopo almeno 6 ore applicare MAGIA.
- Pareti interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con una mano di ARDFIX; dopo 4 ore procedere con MAGIA.

Applicazione

MAGIA può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 60-65% in volume di acqua ed applicarlo incrociando le pennellate; dopo 1-2 ore procedere con la seconda mano, diluendo MAGIA con il 55-60% in volume di acqua.
- Rullo: diluire con il 50% in volume di acqua.
- Pistola a spruzzo senz'aria (Airless Spray): indicativamente diluire con il 40-50% in volume di acqua adottando un ugello di diametro 0,25 mm.
- MAGIA può essere agevolmente tinteggiata con i coloranti universali COLORATUTTO, oppure con IDROPAINTE.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.

- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C.
- MAGIA è un prodotto inserito nei sistemi tintometrici 16COLOURS e WIZARD.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1710 ± 50 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	18.000 ± 2000 cP	
ASPETTO DEL FILM	Satinato	
COLORE	bianco	
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	1,5 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h

RESA

Il ciclo di pitturazione a due mani comporta una resa di circa 5-5,5 m²/l. La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarla con una prova pratica sul supporto specifico.

VOCE DI CAPITOLATO

IDROPITTURA TRASPIRANTE AD ALTA COPERTURA PER INTERNO.

Applicazione su superfici murali interne già predisposte di due strati di pittura murale traspirante per interno ultracoprente a base di copolimeri sintetici in dispersione acquosa e pigmenti coprenti tipo MAGIA con un consumo minimo di 0,2 l/m².

Al m² €

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2016/03



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1ª Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it