



Cod. 0.525.1010

## interior

idropittura lavabile per interno

### CARATTERISTICHE GENERALI

INTERIOR è una idropittura murale, concepita sulla base dei più moderni criteri formulativi; possiede un ottimo punto di bianco e potere coprente accompagnati da una adeguata lavabilità. I particolari polimeri sintetici in emulsione conferiscono al prodotto anche la resistenza allo sfregamento e una buona applicabilità e dilatazione. Per queste sue caratteristiche tecniche e per il suo aspetto piacevolmente opaco, INTERIOR è indicato per finiture di qualità su pareti interne.

Certificazione EPD®, Dichiarazione Ambientale di Prodotto secondo ISO 14025 ed EN 15804.

### NORME D'IMPIEGO

#### Preparazione del supporto

- Pareti interne mai dipinte: asportare con spazzola morbida il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con stucco in pasta LITOSTUCCO o con stucco in polvere SILVER STUCK, operando con rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente, isolare tutta la superficie applicando una mano di ISOLEX W o ARDFIX previamente diluito (1 parte di prodotto in 8 parti di acqua). Lasciare trascorrere 4 ore ed applicare due mani di INTERIOR.
- Pareti interne già dipinte con pitture a tempera ben aderenti: ripulire accuratamente la superficie da polvere e sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni con LITOSTUCCO procedendo come sopra indicato. Dopo la carteggiatura, isolare tutta la superficie con una mano di ISOLEX W o ARDFIX, attendere 4 ore ed applicare INTERIOR.
- Pareti interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con una mano di ARDFIX; dopo 4 ore procedere con INTERIOR.

#### Applicazione

INTERIOR può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 35-40% in volume di acqua ed applicarlo incrociando le pennellate; dopo 2-3 ore procedere con la seconda mano diluendo INTERIOR con il 30-35 % in volume di acqua.
- Rullo: diluire con il 20-25% in volume di acqua.
- Pistola a spruzzo senz'aria (Airless Spray): indicativamente diluire con il 20-25% in volume di acqua adottando un ugello di diametro 0,25 mm.

- INTERIOR può essere agevolmente tinteggiata con le tinte pronte di IDROPAINT o con i coloranti ad alta concentrazione COLORATUTTO.
- Non applicare con temperatura inferiore a + 5°C o superiore a +35°C.
- Lavare attrezzi ed apparecchiatura subito dopo l'uso con acqua.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.
- INTERIOR è un prodotto inserito nei sistemi tintometrici 16COLOURS e WIZARD.

## DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	<b>1640 ± 50 g/l</b>	
VISCOSITÀ A 20°C	<b>12.500 ± 2000 cP</b>	
COLORE	<b>bianco</b>	
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	<b>2 h</b>
	SECCO IN PROFONDITÀ	<b>24 h</b>
RESISTENZA AL LAVAGGIO	EN 13300 (ISO 11998)	<b>Classe 3</b>
POTERE COPRENTE	EN 13300 (ISO 6504-3)	<b>Classe 2 a 5 m²/l</b>
BRILLANTEZZA (85°)	EN 13300 (EN ISO 2813)	<b>&lt; 5 G.U. Molto Opaco</b>

## RESA

Il ciclo di pitturazione a due mani comporta una resa di 5 – 5,5 m²/l.

## VOCE DI CAPITOLATO

### IDROPITTURA LAVABILE

Applicazione su superfici murali già predisposte di due strati di lavabile ad alta copertura a base di copolimeri sintetici in dispersione acquosa e pigmenti coloranti tipo INTERIOR, con consumo minimo di 0,19 l/m².

Al m² €.

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.*

*Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.*

Revisione 2024/02



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1ª Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)  
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it