



# ARD RACCANELLO S.p.A.

SCHEDA TECNICA N° 177

COD. 0.074.0000

## primer murale

neutralizzante per superfici murali esterne e interne, a base minerale

### CARATTERISTICHE GENERALI

PRIMER MURALE è un particolare prodotto a base di sali minerali e additivi specifici in soluzione acquosa concentrata.

L'estesa versatilità prestazionale consente la risoluzione di molti fra i più comuni problemi riscontrabili nella pitturazione delle opere murarie.

- AZIONE ANTIMACCHIA: PRIMER MURALE è particolarmente indicato per il pretrattamento di superfici che presentano macchie di fumo, nicotina, fuliggine, residui di combustione e chiazze dovute a vecchie infiltrazioni d'acqua.
- AZIONE ISOLANTE: PRIMER MURALE coniuga ottimamente funzioni di penetrazione ed impregnazione riducendo l'assorbimento delle superfici murali.
- AZIONE CONSOLIDANTE: il particolare meccanismo di reazione di PRIMER MURALE comporta la cristallizzazione dei sali nei capillari dell'intonaco, che arresta lo sfarinamento ed il processo di degrado delle superfici minerali.

PRIMER MURALE è indicato per superfici interne ed esterne a intonaco o a malta fine, e su vecchie pitture ben aderenti.

### NORME D'IMPIEGO

#### Preparazione del supporto

- Nel caso di superfici murali nuove accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura. Ripulire accuratamente la superficie asportando ogni traccia di polvere, sporcizia e parti poco aderenti.

#### Applicazione

- PRIMER MURALE è pronto all'uso e può essere applicato a pennello o spruzzo. Per superfici poco assorbenti si consiglia di diluirlo con il 100% di acqua.
- Per la neutralizzazione di macchie, porre particolare cura nell'impregnazione dei margini delle zone compromesse.
- Durante l'applicazione proteggere eventuali parti metalliche, marmi e vetri dal contatto con PRIMER MURALE.
- Dopo l'applicazione le superfici murali esterne devono essere protette dall'acqua meteorica per almeno 24 ore.
- Nel caso di applicazione su murature precedentemente pitturate, parte del neutralizzante in eccesso può depositare una polvere incoerente sulla superficie; quest'ultima deve essere rimossa prima della successiva sovraverniciatura mediante spazzolatura o lavaggio a seconda del contesto.
- Attenzione: il prodotto reagisce con i normali stucchi in polvere e in pasta, provocando sbollature e sfogliamenti. Per evitare tale

inconveniente applicare una mano localizzata di idropittura fra PRIMER MURALE e l'eventuale stucco.

- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a + 5°C o superiore a + 30°C.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme di Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.

## DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1200 ± 30 g/l
NATURA DEL PRODOTTO	minerale
TIPO DI DILUENTE	acqua
% DILUIZIONE IN VOLUME	0 – 100 % tal quale
TEMPO DI SOVRAPPLICAZIONE	24 h

## RESA

La resa può variare sensibilmente in funzione delle condizioni di assorbimento del supporto, indicativamente si può considerare una resa di 8-10 m<sup>2</sup>/l.

## VOCE DI CAPITOLATO

NEUTRALIZZANTE PER SUPERFICI MURALI ESTERNE ED INTERNE, A BASE MINERALE.

Applicazione con pennello o spruzzo su superfici murali già predisposte di neutralizzante per superfici murali esterne ed interne a base di sali minerali e specifici additivi, allo scopo di isolare, consolidare e neutralizzare il supporto, mantenendo inalterate le caratteristiche minerali della superficie tipo PRIMER MURALE con un consumo minimo di 0,10 l/ m<sup>2</sup>.

Al m<sup>2</sup> €.

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.*

*Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.  
Revisione 2016/12*



### ARD RACCANELLO S.p.A.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1<sup>a</sup> Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)  
Fax 049.773749 – [www.ard-raccanello.it](http://www.ard-raccanello.it) - E-mail: [assistenza@ard-raccanello.it](mailto:assistenza@ard-raccanello.it)