



COD. 0.524.1010

## unique

idropittura lavabile ad elevata copertura per interni

### CARATTERISTICHE GENERALI

UNIQUE è una idropittura lavabile inodore con elevato potere coprente, caratterizzata da buona permeabilità al vapore acqueo. Permette di ottenere finiture opache e uniformi, anche a mano unica. UNIQUE è un prodotto molto versatile, adatto alla pitturazione di intonaci civili e all'applicazione diretta su cartongesso.

Esente da formaldeide, in classe A+ grazie alle bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, UNIQUE garantisce ambienti salubri dal momento dell'applicazione fino alla sua completa maturazione, tutelando così l'ambiente e la salute umana.

Conforme ai requisiti CAM (criteri ambientali minimi) sezione 2.5.1, sezione 2.5.13 requisito b), sezione 3.2.8, secondo D.M. 23 giugno 2022 e successiva pubblicazione GURI del 6 agosto 2022.

### NORME D'IMPIEGO

#### Preparazione del supporto

- Superfici murali interne mai dipinte: spazzolare accuratamente asportando polvere, sporcizia e i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni, fori, crepe e cavillature con LITOSTUCCO operando con rasate successive; dopo 24 ore, controllare che il muro sia perfettamente asciutto.

Le superfici in cartongesso non richiedono isolante e possono essere rifinite direttamente con UNIQUE.

Nel caso di superfici particolarmente sfarinanti, applicare una mano di ISOLEX W o di ARDFIX preventivamente diluiti. Lasciare trascorrere almeno 4 ore ed applicare uno strato di UNIQUE.

Se necessario, dopo almeno 3 ore applicare un secondo strato di UNIQUE

- Pareti interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare, isolare le parti stuccate con uno strato ISOLEX W o di ARDFIX opportunamente diluiti con acqua; dopo almeno 4 ore procedere con l'applicazione di UNIQUE.

Se necessario, dopo almeno 3 ore applicare un secondo strato di UNIQUE

#### Applicazione

UNIQUE può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

- Rullo: rimescolare accuratamente il prodotto, diluire con il 10-15% in volume di acqua.
- Pennello: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 15-25% in volume di acqua.

- Pistola a spruzzo senz'aria (Airless Spray): indicativamente diluire con il 20-25% in volume di acqua adottando un ugello di diametro 0,25 mm.
- Conservare il prodotto al fresco e al riparo dal gelo. Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C.
- Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.  
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	<b>1520 ± 50 g/l</b>	
VISCOSITÀ A 20°C	<b>5.500 ± 1000 cP</b>	
COLORE	<b>Bianco</b>	
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	<b>2 h</b>
	SECCO IN PROFONDITÀ	<b>24 h</b>
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	EN 7783-1 E 2	<b>Classe V<sub>1</sub> (alta)</b>
DECRETO FRANCESE 321/2011	<b>Classe A+</b>	
RESISTENZA AL LAVAGGIO	EN 13300 (ISO 11998)	<b>Classe 3</b>
POTERE COPRENTE	EN 13300 (ISO 6504-3)	<b>Classe 1 a 6 m<sup>2</sup>/l</b>
BRILLANTEZZA (85°)	EN 13300 (EN ISO 2813)	<b>&lt; 5 G.U. Molto Opaco</b>

## RESA

Il ciclo di pitturazione a uno strato comporta una resa di circa 10-12 m<sup>2</sup>/l.

La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarla con una prova pratica sul supporto specifico.

## VOCE DI CAPITOLATO

**IDROPITTURA LAVABILE AD ELEVATA COPERTURA, PER FINITURE UNIFORMI ANCHE A MANO UNICA**

Applicazione su superfici murali già predisposte di uno o due strati di idropittura lavabile inodore opaca ed elevata copertura tipo UNIQUE con un consumo minimo di 0,085 l/m<sup>2</sup>.

Al m<sup>2</sup> €

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.*

*Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.  
Revisione 2024/02*



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1<sup>a</sup> Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)  
Fax 049.773749 – [www.ard-raccanello.it](http://www.ard-raccanello.it) - E-mail: [assistenza@ard-raccanello.it](mailto:assistenza@ard-raccanello.it)